



農POフィルム



住化積水フィルム株式会社



# ベジタロン。




抜群



### 防曇効果が長期間持続!

特殊配合により防曇効果が長持ちする ので作物に水滴が落ち難く、病気の防止 に繋がります。



試験ハウスによる比較評価(展張後1.5年)





従来品

ベジタロンネクスト

## 抜群の透明感!

スッキリ明るい透明感が、長期に亘り 持続いたします。

## 柔軟でかつ高強度!

柔軟性を保ちながら、メタロセン樹脂に より高強度を実現いたしました。



優れた防霧性能!

標準規格		
サ	イ	ズ

0.05 • 0.075 • 0.1 0.13(東北地区限定)

厚さ(mm)

幅 (cm) 135 • 150 • 185 • 210 • 230 • 270 • 300 • 330 • 370 • 400 • 420 • 460 • 540 • 600 •

630 · 660 · 670(0.13のみ) · 700 · 740 · 770 · 800

850~1000は特注ガゼットにて対応。(1000超のサイズにつきましては特注品「加工品」対応致します)

長さ (m)

m単位にて 加工致します

※135~800の巾につきましては原反(100m巻)も取り揃えております。※厚み0.13mmは上記の規格巾と一部規格が異なりますので詳しくは担当営業所にお問合せ願います。

### 注 意

- 1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるよ
- 製品には表と表別のサます。製品に印刷されたスチがバッスの外側がり止しく認めるように展張してください。
  展張時にはフィルムのシワ・タルミを伸ばす為に軽く引っ張ってください。また、冬場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
  高温時にフィルム同士が融着することがありますので、展張前や保管時には直射日光や水濡れを避けてください。
- 5. 濡れたままの状態で巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございま
- すので、ご注意ください。 6. 農ビ用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますので、ご注意ください。また、 スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してくだ
- ではい。 7. ハウス内で硫黄クン蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご注
- 8. 農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。

### 住化積水フィルム株式会社

東北営業グループ 東日本営業部

〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子1-1 TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826

関東営業グループ

〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル4F)

TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021

〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル5F) 関西営業グループ 西日本営業部

TEL. 06-6365-4226 FAX. 06-6365-4227 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地 九州営業グループ TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111

http://www.ss-film.co.jp/

取扱店